



TECNOGEO P 300



PRODUCCIÓN NORMAL

VIGANO' PAVITEX S.P.A.

FICHA TECNICA: Rev 114

DESCRIPCION: Geotextil no tejido agujetados (GTX-N)

COMPOSICION: Polipropileno de alta tenacidad / Poliéster

CARACTERISTICAS FISICAS

		VALOR	NORMA
Gramaje	g/mq	300	EN ISO 9864
Espesor bajo 2 kPa	mm	1,70	EN ISO 9863

CARACTERISTICAS MECANICAS

Resistencia a tracción MD	kN/m	14,0	EN ISO 10319
Resistencia a tracción CMD	kN/m	14,0	EN ISO 10319
Alargamiento a la carga maxima MD	%	65	EN ISO 10319
Alargamiento a la carga maxima CMD	%	75	EN ISO 10319
Resistencia a la perforación CBR	kN	2,5	EN ISO 12236
Perforación en la caída del cono	mm	18	EN ISO 13433
Eficiencia de la protección	N	100	EN 14574

CARACTERISTICAS HIDRAULICAS

Porometria O_{90}	μm	≤ 100	EN ISO 12956
Permeabilidad normal al plano $V_{i,50}$	$\text{l/s}^*\text{mq}$	60	EN ISO 11058

DURABILIDAD

Mantenga el producto en su confección hasta la instalación

A recubrir en 2 semanas tras la instalación (EN 12224)

Prevision de durabilidad minima en tierras con $4 \leq \text{pH} \leq 9$ e $T \leq 25^\circ$ non inferior a 25 años (EN ISO 13438, EN ISO 12447)

NOTAS

Son indicados los valores nominales obtuvieron por una confrontación estadística del resultado de pruebas de laboratorio

El nivel de los resultados es de 95%, en conformidad con las tolerancias expresadas según las normas CE

Los valores están garantizados por el Sistema de Control de calidad de Viganò Pavitec, certificado EN ISO 9001

El productor tiene el derecho de actualizar los datos en cualquier momento y sin nota

Para una producción específica es posible garantizar valores mejores de los que son indicados en la ficha.

Tolerancia en los tamaños: $\pm 2\%$

Viganò Pavitec S.p.A. - Via Carlinga 35, 24035 Curno (BG)

Tel +39 035 20 19 11 - Fax +39 035 20 19 36 - www.pavitec.com - geo.exp@pavitec.com

Empresa con Sistema de Gestión de Calidad certificado ISO 9001

PAVITEX®